

ARTIKEL-NR.: 9545811050

GEWINDEDICHTUNG 58.11 GELB 50 ML 150 °C 18-22 NM



Kleb- & Dichtstoff - Mittelfest

Loxreal Gewindedichtung 58-11:

Mittelfeste anaerobe Rohrgewindedichtung. Zugelassen für Gasabdichtungen (DVGW) bis 20 bar.

Zugelassen für Sauerstoff bis 10 bar und +60 °C (BAM).

NSF P1 Zulassung für die Verwendung als Dichtstoff in der Lebensmittelindustrie.

Zum Abdichten von Gewindeverbindungen bei Gas, Wasser, Flüssiggas, Kohlenwasserstoffe, Öle und anderen Chemikalien.

Die thixotropen Eigenschaften verhindern den Austritt des Produktes aus dem Gewinde vor oder während der Aushärtung. Schock- und vibrationsresistent.

Wir empfehlen immer, die Oberflächen gründlich zu entfetten.

Anwendung

Härtet unter Luftabschluss in Verbindung mit Metallen aus

Technische Daten

Festigkeit Klasse: 2

Farbe: gelb / F

Gewindeverbindungen: 2"

bis max. Spalt: 0,30 mm

Viskosität: 20000 - 80000 mPa.s bei 25 °C HT

Aushärtung Handfestigkeit: 15 - 30 Minuten

Aushärtung Funktionsfestigkeit: 1 - 2 Stunden

Losbrechmoment: 18 - 24 Nm (ISO 10964)

Weiterdrehmoment: 7 - 14 Nm (ISO 10964)

Zugscherfestigkeit: 6 - 13 N/mm² (ISO 10123)

Temperatur Einsatzbereich: - 55 bis +150 °C

Technische Daten

Farbe	gelb	Inhalt	50 ml
Temperatur	-55°C bis +150°C	Typ	58.11